

ООО «ИНРЕС»

Инновационные Решения в Строительстве

www.инрес.рф

www.inres24.ru

8-800-222-82-83

Refloor AC-S100

Раствор акрилового лака прозрачного цвета, предназначенный для защиты свежесушеного бетона от влагопотери. Применение **Refloor AC-S100** обеспечивает сохранность водо-цементного соотношения для набора проектной марки бетона промышленных оснований.

ТРЕБОВАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ:

Перед нанесением пропитки поверхность необходимо отчистить от воды и грязи. Грязь оставшаяся после нарезки швов может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

- ✓ Пропитка наносится на свежий бетон и бетон с устроенным тонко и толстослойным покрытием через 24 часа после укладки.
- ✓ Наносится велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем в количестве 0,1-0,2 л/м².
- ✓ При необходимости нанесения дополнительных слоев поверх состава, рекомендуется провести тест на совместимость новых слоев.

РАСХОД:

0,1-0,2 л/м².

УПАКОВКА:

Refloor AC-S100 упаковывается в ведра по 18 литров, 22 ведра на поддоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Refloor AC-S100:

Наименование показателя	Значение
Плотность, кг/м ³	900
Сухой остаток, % масс	17,1
Вязкость, с	11
Время высыхания	24 часа